

LINEA RINFORZI | REINFORCEMENTS SERIES

MATES[®] SVE 580 P

1. Descrizione | Description

Stuoia in fibra di vetro E da 580gr/m² con armatura tela disponibile in altezza rotolo 1250 mm. Adatto a processi tramite infusione, laminazione manuale e sottovuoto, compatibile con tutte le principali tipologie di resine. Prodotto in Europa da nostri terzisti dotati di certificazione ISO 9001:2015.

580 gr/sqm E fiberglass fabric with plain weave available in height 1250 mm. Suitable for processes by infusion, manual lamination and vacuum, compatible with all the main types of resins. Made in Europe by our contractors with ISO 9001:2015 certification.

Proprietà fisiche | Physical properties

| Prova Test | Unità Units | Valore Value |
|----------------------------------|--|----------------|
| Peso totale Mass per unit area | gr/m ² gr/sqm | 580 (± 10%) |
| Armatura Weave | Tipologia Type | Tela Plain |
| Compatibilità Compatibility | General purpose: Epoxy, phenolic, polyester, vinyl ester | |

Costruzione | Construction

| Prova Test | Unità Units | Ordito / Warp | Trama / Weft |
|---|------------------|---------------|--------------|
| Descrizione della fibra Fiber description | Tipologia Type | EDR 1200 tex | EDR 1200 tex |
| Numero di fili Thread count | Per cm Ends cm | 2,4 (± 5,0%) | 2,4 (± 5,0%) |
| Distribuzione Fiber distribution | % | 50 | 50 |

Confezioni | Packaging

| Prova Test | Unità Units | Valore Value |
|--------------------------------------|---------------|----------------|
| Altezza standard Standard width | mm | 1250 (± 0,5) |
| Lunghezza standard Standard length | m | 50 |
| Diametro mandrino Inner diameter | mm | 76 |

Ogni istruzione relativa all'uso dei nostri prodotti, sia scritta che orale, si basa sui test e sull'esperienza da noi ottenuta ed è ritenuta completamente affidabile. Indipendentemente da tali istruzioni, spetta al Cliente la responsabilità di confermare l'idoneità del prodotto all'applicazione. Poiché non è possibile controllare l'applicazione, l'utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Il Cliente dovrà assicurare che l'utilizzo dei prodotti non violerà nessun diritto di proprietà intellettuale di terzi. Garantiamo che i nostri prodotti sono privi di difetti in conformità e soggetti alle Condizioni generali di vendita.

Any recommendations for the use of our products, both written and oral, is based on tests and on the experience we obtained and is considered completely reliable. Independently of these instructions, the customer is responsible to confirm the suitability of the product to the application. Because you can not control the application, use or processing of the products, we accept no liability. The Buyer shall ensure that the use of the products will not infringe any intellectual property rights of third parties. We guarantee that our products are free from defects in accordance with and subject to the general conditions of sale.

© Copyright – Mates Italiana srl. All rights reserved worldwide. All trademarks or registered trademarks are the property of their respective owners.