

## LINEA RINFORZI | REINFORCEMENTS SERIES MATES® TVC 205 P

### 1. Descrizione | Description

Tessuto in fibra di vetro C in fiocco da 205 gr/m<sup>2</sup> a trama plain disponibile in altezza rotolo 1200 mm; adatto alla produzione di stampi con matrici epossidiche tramite processi di laminazione manuale e sottovuoto.

Prodotto in Europa da nostri terzisti dotati di certificazione ISO 9001:2015.

205 gr/sqm C fiberglass staple fabric with plain weft available in 1200 mm roll height; suitable for the production of molds with epoxy matrices through manual and vacuum lamination processes.

Made in Europe by our contractors with ISO 9001:2015 certification.

#### Proprietà fisiche | Physical properties

Prova   Test	Unità   Units	Valore   Value
Peso totale   Mass per unit area	gr/m <sup>2</sup>   gr/sqm	205 (± 5,0%)
Armatura   Weave	Tipologia   Type	Tela   Plain
Compatibilità   Compatibility	Epossidica   Epoxy	

#### Costruzione | Construction

Prova   Test	Unità   Units	Ordito / Warp	Trama / Weft
Descrizione della fibra   Fiber description	Tipologia   Type	Verranne 200 tex	Verranne 200 tex
Numero di fili   Thread count	Per cm   Ends cm	6 (± 5,0%)	4,2 (± 5,0%)
Distribuzione   Weight distribution	gr/m <sup>2</sup> (%)   gr/sqm (%)	121 (59)	84 (41)
Spessore   Thickness	mm	0,16	

#### Confezioni | Packaging

Prova   Test	Unità   Units	Valore   Value
Altezza standard   Standard width	mm	1200 (± 2,5%)
Lunghezza standard   Standard length	m	50
Peso del rotolo   Roll weight	kg	10

Ogni istruzione relativa all'uso dei nostri prodotti, sia scritta che orale, si basa sui test e sull'esperienza da noi ottenuta ed è ritenuta completamente affidabile. Indipendentemente da tali istruzioni, spetta al Cliente la responsabilità di confermare l'idoneità del prodotto all'applicazione. Poiché non è possibile controllare l'applicazione, l'utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Il Cliente dovrà assicurare che l'utilizzo dei prodotti non violerà nessun diritto di proprietà intellettuale di terzi. Garantiamo che i nostri prodotti sono privi di difetti in conformità e soggetti alle Condizioni generali di vendita.

Any recommendations for the use of our products, both written and oral, is based on tests and on the experience we obtained and is considered completely reliable. Independently of these instructions, the customer is responsible to confirm the suitability of the product to the application. Because you can not control the application, use or processing of the products, we accept no liability. The Buyer shall ensure that the use of the products will not infringe any intellectual property rights of third parties. We guarantee that our products are free from defects in accordance with and subject to the general conditions of sale.

© Copyright – Mates Italiana srl. All rights reserved worldwide. All trademarks or registered trademarks are the property of their respective owners.