

LINEA RINFORZI | REINFORCEMENTS SERIES MATES® TVE 195 P

1. Descrizione | Description

Tessuto in fibra di vetro E da 195 gr/m² a trama plain disponibile in altezza rotolo 1000 mm; adatto a processi tramite infusione, laminazione manuale e sottovuoto, compatibile con tutte le principali tipologie di resine. Prodotto in Europa presso siti produttivi certificati ISO 9001:2015.

E fiberglass fabric plain 195 gr/sqm available in 1000 mm width; suitable for processes by infusion, manual lamination and vacuum, compatible with all the main types of resins. Produced in Europe at ISO 9001:2015 certified production sites.

Proprietà fisiche | Physical properties

Prova Test	Unità Units	Valore Value
Peso totale Mass per unit area	gr/m ² gr/sqm	192 (± 2)
Armatura Weave	Tipologia Type	Plain
Appretto Size	Tipologia Type	Silane Silano
Compatibilità Compatibility	General purpose: Epoxy, phenolic, polyester, vinyl ester	

Costruzione | Construction

Prova Test	Unità Units	Ordito / Warp	Trama / Weft
Descrizione della fibra Fiber description	Tipologia Type	EC13-136	EC9-136
Numero di fili Thread count	Per cm Ends cm	8,0	6,0
Distribuzione Fiber distribution	%	57	43
Tensile strenght	N/5 cm	2389	1998

Confezioni | Packaging

Prova Test	Unità Units	Valore Value
Altezza standard Standard width	mm	1000 (± 0,5)
Lunghezza standard Standard length	m	100
Diametro mandrino Inner diameter	mm	76

Ogni istruzione relativa all'uso dei nostri prodotti, sia scritta che orale, si basa sui test e sull'esperienza da noi ottenuta ed è ritenuta completamente affidabile. Indipendentemente da tali istruzioni, spetta al Cliente la responsabilità di confermare l'idoneità del prodotto all'applicazione. Poiché non è possibile controllare l'applicazione, l'utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Il Cliente dovrà assicurare che l'utilizzo dei prodotti non violerà nessun diritto di proprietà intellettuale di terzi. Garantiamo che i nostri prodotti sono privi di difetti in conformità e soggetti alle Condizioni generali di vendita.

Any recommendations for the use of our products, both written and oral, is based on tests and on the experience we obtained and is considered completely reliable. Independently of these instructions, the customer is responsible to confirm the suitability of the product to the application. Because you can not control the application, use or processing of the products, we accept no liability. The Buyer shall ensure that the use of the products will not infringe any intellectual property rights of third parties. We guarantee that our products are free from defects in accordance with and subject to the general conditions of sale.

© Copyright – Mates Italiana srl. All rights reserved worldwide. All trademarks or registered trademarks are the property of their respective owners.