

LINEA RINFORZI | REINFORCEMENTS SERIES MATES® TVE 390 T

1. Descrizione | Description

Tessuto in fibra di vetro E da 390 gr/m² a trama twill disponibile in altezza rotolo 1000 mm; adatto a processi tramite infusione, laminazione manuale e sottovuoto, compatibile con tutte le principali tipologie di resine. Prodotto in Europa da nostri terzisti dotati di certificazione ISO 9001:2015.

390 gr/sqm E fiberglass staple fabric with twill weft available in 1000 mm; suitable for processes by infusion, manual lamination and vacuum, compatible with all the main types of resins. Made in Europe by our contractors with ISO 9001:2015 certification.

Proprietà fisiche | Physical properties

Prova Test	Unità Units	Valore Value
Peso totale Mass per unit area	gr/m ² gr/sqm	390 (± 5)
Armatura Weave	Tipologia Type	2/2 Batavia 2/2 Twill
Compatibilità Compatibility	General purpose: Epoxy, phenolic, polyester, vinyl ester	

Costruzione | Construction

Prova Test	Unità Units	Ordito / Warp	Trama / Weft
Descrizione della fibra Fiber description	Tipologia Type	EC 13 – 272 899	EC 13 – 272 899
Numero di fili Thread count	Per cm Ends cm	7,4 (± 5,0%)	6,8 (± 5,0%)
Distribuzione Fiber distribution	%	52	48

Confezioni | Packaging

Prova Test	Unità Units	Valore Value
Altezza standard Standard width	mm	1000 (± 0,5)
Lunghezza standard Standard length	m	50
Diametro mandrino Inner diameter	mm	76

Ogni istruzione relativa all'uso dei nostri prodotti, sia scritta che orale, si basa sui test e sull'esperienza da noi ottenuta ed è ritenuta completamente affidabile. Indipendentemente da tali istruzioni, spetta al Cliente la responsabilità di confermare l'idoneità del prodotto all'applicazione. Poiché non è possibile controllare l'applicazione, l'utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Il Cliente dovrà assicurare che l'utilizzo dei prodotti non violerà nessun diritto di proprietà intellettuale di terzi. Garantiamo che i nostri prodotti sono privi di difetti in conformità e soggetti alle Condizioni generali di vendita.

Any recommendations for the use of our products, both written and oral, is based on tests and on the experience we obtained and is considered completely reliable. Independently of these instructions, the customer is responsible to confirm the suitability of the product to the application. Because you can not control the application, use or processing of the products, we accept no liability. The Buyer shall ensure that the use of the products will not infringe any intellectual property rights of third parties. We guarantee that our products are free from defects in accordance with and subject to the general conditions of sale.

© Copyright – Mates Italiana srl. All rights reserved worldwide. All trademarks or registered trademarks are the property of their respective owners.