



CREPIM
Société par Actions Simplifiée -792 178 816 R.C.S. ARRAS
Siege social : Parc de la Porte Nord - rue Christophe Colomb.
62700 BRUAY LA BUISSIÈRE France
Tél.: 03.21.61.64.00 Fax : 03.21.61.64.01
E-mail : contact@crepim.fr www.crepim.fr
SIRET 792 178 816 00015 / APE 7112B / T.V.A. FR85 792 178 816



ACCREDITATION N°1-5860
Portée disponible sur www.cofrac.fr

Rapport d'essai

Rapport d'essai n° RE 5M 1677/11/086 A
Date d'émission 10/05/17
Responsable Skander KHELIFI
Vos références ACB 170300
Date de commande 17/03/17
Pages 1 sur 1

Adressé à

Société ARMACELL
Nom Christoph Justen
Adresse Rue des Trois Entités,9 Z.I. Les Plénesses
Code postal B-4890 **Ville** Thimister-Clermont
Pays Belgique

Norme d'essai : NF P 92-505:1995 : Essai applicable aux matériaux thermofusibles : essai de goutte
Essai accrédité COFRAC : L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

Produit testé

Désignation : ArmaFORM PET GFR70
Description : Mousse PET ignifugée sans halogène, mise en œuvre par extrusion et soudage
Masse Volumique : 70 kg/m³ (déclarée)
Couleur : Vert
Remarques : Lot de fabrication : VB17/034.1
Taille : 70 mm x 70 mm x 20 mm
Conditionnement : 23 ± 2 °C, 50 ± 5 % HR

L'attention est attirée sur le fait que les résultats obtenus avec l'échantillon objet du présent rapport d'essais ne sont pas généralisables sans justification de la représentativité des échantillons et essais.

Résultats

Date de l'essai :	Réception échantillon :			
	essai 1	essai 2	essai 3	essai 4
13/04/17				23/03/17
Masse (g)	7,3	7,3	7,6	7,5
Epaisseur (mm)	20	20	20	20
Nombre d'éprouvettes exposées	1	1	1	1
Inflammation échantillon	OUI	OUI	OUI	OUI
Temps d'inflammation de l'échantillon (s)	3	2	7	4
Durée d'inflammation de l'échantillon (s)	7	8	6	5
Chute de gouttes	OUI	OUI	OUI	OUI
Gouttes enflammées	NON	NON	NON	NON
Inflammation de la ouate	NON	NON	NON	NON

Observations : /

J. LECOQ Responsable de l'essai		F. POUTCH Président
S. KHELIFI Responsable Technique		