IT

Product Information

PLASTICRETE P-Tix

Additivo tissotropizzante

ELANTAS EUROPE Sales offices:
Strada Antolini n°1 loc. Lemignano
43044 Collecchio (PR)
Italy
Tel +39 0521 304777
Fax +39 0521 804410

Grossmannstr. 105
20539 Hamburg
Germany
Tel +49 40 78946 0
Fax +49 40 78946 349

info.elantas.europe@altana.com
www.elantas.com

PLASTICRETE P-Tix

Applicazioni: Additivo tissotropizzante per Plasticrete P-Cast A02 per l'ottenimento di strati di superficie. Il Plasticrete P-Cast additivato con P-Tix sostituisce il P-Coat fino ad oggi utilizzato.

Metodo di utilizzo: Il Plasticrete P-cast + Additivo P-Tix può essere applicato per pennellatura a spessore o a spatola a seconda della % utilizzata di P-Tix. Indurimento a TA.

Descrizione: Additivo tissotropizzante in veicolo di lattice acrilico.

SPECIFICHE DI SISTEMA

Densità a 25°C	IO-10-51 (ASTM D1475)	g/ml	1,01 – 1,04

CARATTERISTICHE TIPICHE DEL PRODOTTO

Viscosita' a 25°C	IO-10-50	mPas	5 - 10
pH			2,1 – 3,5
Contenuto attivo		%	4 - 16
Aspetto			Liquido bianco latte
Natura chimica			Dispersione acrilica anionica
Solubilità in acqua			solubile

IO-00-00 = metodo interno Elantas Europe. Ove corrispondente e' riportato il riferimento alla norma internazionale.
nd = non determinato na = non applicabile TA = temperatura ambiente di laboratorio (23±2°C) Fattori di conversione: 1 mPas = 1 cPs $1MN/m^2 = 10\ kg/cm^2 = 1\ MPa$

PLASTICRETE P-Tix

Istruzioni: L'additivo Plasticrete P-Tix viene impiegato per addensare il Sistema P-Cast A02 + P-Filler ART o P-Filler BW o P-Filler FR. L'additivo P-Tix può essere aggiunto e omogeneizzato al P-Cast A02 solo dopo la miscelazione con il P-Filler, nella % desiderata dall'1% al 4% sul totale della miscela. La massa colorabile si addenserà a seconda della % di P-Tix impiegata, da massa viscosa colabile a massa pennellabile o spatolabile.

Stoccaggio: **Le resine ariliche in dispersione acquosa TEMONO IL GELO; è pertanto necessario stoccare i prodotti a temperature superiori a 0°C e garantire un trasporto a temperatura controllata. La resina deve essere agitata prima dell'uso.**
Prima di impiegare i prodotti, condizionarli a temperatura ambiente di minimo 15°C per almeno 24 ore. Il prodotto in resina acrilica all'acqua è conservabile per un anno in contenitori originali sigillati mantenuti in ambiente fresco ed asciutto.

Precauzioni: Le resine acriliche in dispersione acquosa non sono pericolose secondo la normativa comunitaria vigente. Consultare la scheda di sicurezza ed attenersi alle disposizioni relative all'igiene industriale ed allo smaltimento dei rifiuti.

Data di emissione Ottobre 2012 R&S

Revisione n.00

Tutte le informazioni fornite nel presente bollettino sono considerate accurate al meglio delle conoscenze tecniche disponibili ma e' a cura dell'utilizzatore la verifica dell'idoneita' del prodotto per la specifica applicazione considerata.